

Памятка 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ДОСКУ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

Пороки	сорт 1-3	сорт 4
Сучки здоровые сросшиеся	без ограничений	без ограничений
Сучки здоровые несросшиеся	без ограничений	без ограничений
Сучки загнившие и гнилые	не более 1/4 ширины, толщины изделия	не более 1/2 ширины, толщины изделия
Трещины (пластевые, кромочные)	не более 1/3 от длины изделия	допускаются
Трещины (пластевые, сквозные)	до 300 мм	допускаются
Трещины (торцевые)	не более 1/3 ширины изделия	не более 1/2 ширины изделия
Тупой обзол	допускается не более 1/3 толщины изделия	допускается
Острый обзол	не допускается	допускается
Гниль	не допускается	не допускается



Мы контролируем качество лесопиломатериалов перед продажей.

Наши материалы соответствуют заявленному сорту.

Качество – это наше главное правило.

Мы несём ответственность за каждое изделие.